

Produkt	Lieferform	Spezifische Oberfläche BET [m²/g]	Aschegehalt [%]	pH Wert
BSIL 1130	weißes Pulver	120 - 140	≤ 6	5.5 - 7.5
BSIL 1180	weißes Pulver	170 - 190	≤ 6	5.5 - 7.5