

Produkt	Lieferform	Spez. Ober- fläche BET [m²/g]	Siebrück- stand > 45µm [%]	pH - Wert
LUVOMAXX[®] Silica HM 200	Weißes Pulver	170 - 230	≤ 0,05	3,6 - 4,5
LUVOMAXX[®] Silica HM 300	Weißes Pulver	270 - 330	≤ 0,05	3,6 - 4,5
LUVOMAXX[®] Silica HM 380	Weißes Pulver	350 - 410	≤ 0,05	3,6 - 4,5