

## Polymergebundene Präparationen

Produkt	Lieferform	Wirkstoff	Gasausbeute (ml/g)	Zersetzungstemperatur (°C)	Träger
<b>LUVOMAXX® AZ GR</b>	Gelbes Granulat	Azodicarbonamid (75%)	220	200	EPM
<b>LUVOMAXX® OB GR</b>	Weißes Granulat	Oxybis(benzolsulfohydrazid) (75%)	100	160	EPM