

Reinstoffe

| Produkt | Lieferform | Wirkstoff | Farbe | Schmelzpunkt (Beginn) |
|------------------------|------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Sulfenamide | | | | |
| LUVOMAXX® CBS | Granulat / beöltes Pulver | N-Cyclohexyl-2-Benzothiazylsulfenamid | Weiß bis hellgrau | 98 °C |
| LUVOMAXX® DCBS | Granulat / beöltes Pulver | N,N-Dicyclohexyl-2-Benzothiazolsulfenamid | Hellbraun | 96 °C |
| LUVOMAXX® TBBS | Granulat / beöltes Pulver | N-tert Butyl-2-Benzothiazylsulfenamid | Weiß bis hellgrau | 104 °C |
| LUVOMAXX® TBSI | Beöltes Pulver | N-tert-Butyl-di(2-benzothiazol) sulfenimid | Weiß bis beige | 137 °C |
| Thiazole | | | | |
| LUVOMAXX® MBT | Granulat / beöltes Pulver | 2-Mercaptobenzothiazol | Hellgelb | 171 °C |
| LUVOMAXX® MBTS | Granulat / beöltes Pulver | Dibenzothiazyldisulfid | Blassgelb | 165 °C |
| LUVOMAXX® ZMBT | Granulat / beöltes Pulver | Zinksalz des 2-Mercaptobenzothiazols | Hellgelb | 200 °C |
| Dithiocarbamate | | | | |
| LUVOMAXX® TDEC | Granulat / beöltes Pulver | Tellurdiethyldithiocarbamat | Gelb-orange | 110 °C |
| LUVOMAXX® ZBEC | Granulat / beöltes Pulver | Zinkdibenzylidithiocarbamat | Weiß | 180 °C |
| LUVOMAXX® ZDBC | Granulat / beöltes Pulver | Zinkdibutyldithiocarbamat | Weiß | 104 °C |
| LUVOMAXX® ZDEC | Granulat / beöltes Pulver | Zinkdiethyldithiocarbamat | Weiß | 174 °C |

| Produkt | Lieferform | Wirkstoff | Farbe | Schmelzpunkt (Beginn) |
|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Guanidine | | | | |
| LUVOMAXX® DPG | Granulat / beöltes Pulver | Diphenylguanidin | Weiß bis hellgrau | 144 °C |
| Dithiophosphate | | | | |
| LUVOMAXX® ZDTP | Viskose Flüssigkeit | Zinkdialkyldithiophosphat | Gelblich | -10 °C |
| Thiurame | | | | |
| LUVOMAXX® DPTT | Granulat / beöltes Pulver | Dipentamethylthiuramtetrasulfid | Weiß bis hellgelb | 103 °C |
| LUVOMAXX® TBzTD | Granulat / beöltes Pulver | Tetrabenzylthiuramdisulfid | Weiß | 130 °C |
| LUVOMAXX® TETD | Granulat / beöltes Pulver | Tetraethylthiuramdisulfid | Hellgelb | 66 °C |
| LUVOMAXX® TiBTD | beöltes Pulver | Tetraisobutylthiuramdisulfid | Weiß | 65 °C |
| LUVOMAXX® TMTM | Granulat / beöltes Pulver | Tetramethylthiurammonosulfid | Gelb | 104 °C |
| Thioharnstoffe | | | | |
| LUVOMAXX® ETU | Granulat / beöltes Pulver | N-N'-Ethylthioharnstoff (2-Mercaptoimidazolin) | Weiß | 195 °C |
| LUVOMAXX® MTT | Pulver | 3-Methylthiazolidin-2-Thion | Weißlich | 65 °C |
| Schwefelspender | | | | |
| LUVOMAXX® DTDM | Beöltes Pulver | 4,4'-Dithiodimorpholin | Weißlich | 119 °C |
| Aminische Beschleuniger | | | | |
| LUVOMAXX® HMT | Kristallines Pulver | Hexamethylentetramin | Weißlich | > 200°C sublimiert |

