

Produkt	Lieferform	Wirkstoff	Siedepunkt [°C(hPa)]	Dichte (g/cm³)
LUVOMAXX® Aminosil	Klare Flüssigkeit	3-Aminopropyltriethoxysilan	69 (4)	0,96
LUVOMAXX® Aminosil M	Klare Flüssigkeit	3-Aminopropyl-trimethoxysilan	194 (1013)	1,02
LUVOMAXX® Aminosil MMO	Klare Flüssigkeit	3-Aminopropylmethyl-Dimethoxysilan	200 (1013)	0,95
LUVOMAXX® Aminosil EDA	Klare Flüssigkeit	N-(2-Aminoethyl)-3- Aminopropyltrimethoxysilan	147 (16)	1,02
LUVOMAXX® Mercaptosil	Klare Flüssigkeit	3-Mercaptopropyltrimethoxysilan	85 (4)	1,07
LUVOMAXX® Methasil	Klare Flüssigkeit	3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan	205 (1013)	1,05
LUVOMAXX® Epoxysil	Klare Flüssigkeit	3-Glycidylxypropyltrimethoxysilan	90 (1)	1,06
LUVOMAXX® Octasil	Klare Flüssigkeit	n-Octyltriethoxysilan	84 (0,5 mm Hg)	0,88
LUVOMAXX® Alkylsilan C12	Klare Flüssigkeit	n-Dodecyltriethoxysilan	125 (1,8 mm Hg)	0,89
LUVOMAXX® OVMS	Klare Flüssigkeit	Vinylfunktionelles Oligosiloxan	n.a.	1,0
LUVOMAXX® Vinylosil T 101	Klare Flüssigkeit	Vinylfunktionelles Organosilan (VTMOEO)	110 (3)	1,03
LUVOMAXX® Vinylosil T 102	Klare Flüssigkeit	Vinylfunktionelles Organosilan (VTEO)	158 (1013)	0,92
LUVOMAXX® Vinylosil T 103	Klare Flüssigkeit	Vinylfunktionelles Organosilan (VTMO)	123 (1013)	0,95