

## Reinstoffe

### LUVOMAG®-Magnesiumoxid-Pulver

Produkt	MgO (%)	CaO (%)	Fe (%)	Spez. Oberfläche (m <sup>2</sup> /g)	Schüttgewicht (g/l)
LUVOMAG® M H30	98,0	0,6	0,02	40	220
LUVOMAG® M 045	98,0	0,8	0,09	55	360
LUVOMAG® M 072	97,1	0,7	0,04	70	420
LUVOMAG® M 075	97,1	0,7	0,04	100	420
LUVOMAG® M 047	98,5	0,7	0,1	110	370
LUVOMAG® M 044	98,5	0,7	0,1	140	370
LUVOMAG® M 074	98,5	0,6	0,04	145	550
MgO N 50	98,0	0,6	0,02	150	220

### LUVOMAG®-Magnesiumcarbonate

Produkt	MgO (%)	CaO (%)	Fe (%)	Spez. Oberfläche (m <sup>2</sup> /g)	Schüttgewicht (g/l)
LUVOMAG® C 013	43,0	0,5	0,003	n.a.	120
LUVOMAG® C 015	42,0	0,3	0,02	n.a.	500

## LUVOMAG®-Magnesiumhydroxide

Produkt	MgO (%)	CaO (%)	Fe (%)	Spez. Oberfläche (m <sup>2</sup> /g)	Schüttgewicht (g/l)
LUVOMAG® H 002	98,0	0,5	0,04	n.a.	420
LUVOMAG® H 010	99,8	0,07	0,002	n.a.	310
LUVOMAG® H 012	97,8	0,4	0,01	n.a.	600