

## Belüftungsleitungen, Faltenbälge im Automobil

Produkt	Lieferform	Dichte (g/cm <sup>3</sup> )	Zug- festigkeit (MPa)	Bruch- dehnung (%)	Shore Härte 10s,23°C	WRW (kN/m)	DVR 22h@70°C (%)
<b>TPV H721-70A</b>	Schwarzes Granulat	0,93	6,3	600	54 (A)	29	29
<b>TPV 12-80A</b>	Schwarzes Granulat	0,95	13,7	622	90 (A)	93	46
<b>TPV 721-93A</b>	Schwarzes Granulat	0,95	22,3	830	48 (D)	138	60
		ASTM D-792	ASTM D-412	ASTM D-412	ASTM D-2240	ASTM D-624	ASTM D-395