

## Formteile im Automobil

Produkt	Lieferform	Dichte (g/cm <sup>3</sup> )	Zug- festigkeit (MPa)	Bruch- dehnung (%)	Shore Härte 10s,23°C	WRW (kN/m)	Anwendungen
<b>TPV 830-62A</b>	Schwarzes Granulat	0,93	5,5	450	58 (A)	25	Abdeckung
<b>TPV 10-35D</b>	Schwarzes Granulat	0,95	15,1	634	36 (D)	91	Seiten-Airbag
<b>TPV 14-40D</b>	Schwarzes Granulat	0,94	15	580	42 (D)	96	Radkappe
		ASTM D-792	ASTM D-412	ASTM D-412	ASTM D-2240	ASTM D-624	-