

Produkt	Lieferform	Wirkstoff	Weißgrad	OAN (ml/100g)	Dichte (g/cm ³)	Spez. Ober- fläche BET (m ² /g)
Argical-C™ 88R	weißes Pulver	thermisch behandelter Kaolinit a. d. Charentes- Becken	85	86	2,40	13
Devolite™	weißes Pulver	Kaolin	78	33	2,60	7
Glomaxx™ LL	weißes Pulver	calciniertes Kaolin	96,5	53	2,62	9
Hexafil™	weißliches Pulver	Kaolin	n.a.	n.a.	2,65	n.a.
Polarite™ 102A	weißes Pulver	calciniertes Kaolin mit Aminosilan-Coating	89	n.a.	2,6	8,5
Polarite™ 103A	weißes Pulver	calciniertes Kaolin mit Vinylsilan-Coating	90	n.a.	2,6	8,5
PoleStar™ 200R	weißes Pulver	calciniertes Kaolin	88	n.a.	2,6	8,5
PoleStar™ 450	weißes Pulver	calciniertes Kaolin	86	60	2,6	n.a.
Polewhite™ B	weißes Pulver	Kaolin	82	38	2,6	10
Polewhite™ E	weißes Pulver	Kaolin	78	33	2,6	8
Polewhite™ KL	weißes Pulver	Kaolin	76	42	2,6	13
Speswhite™	weißes Pulver	Kaolin	86	42	2,6	14
Suprex™	weißes Pulver	Hartkaolin	n.a.	n.a.	2,6	n.a.
Supreme™	weißes Pulver	Kaolin	88	46	2,6	16