

Formteile im Automobil

Produkt	Lieferform	Dichte (g/cm ³)	Zug- festigkeit (MPa)	Bruch- dehnung (%)	Shore Härte 10s,23°C	WRW (kN/m)	Anwendungen
TPV 830-62A	schwarzes Granulat	0,93	5,5	450	58 (A)	25	Abdeckung
TPV 10-35D	schwarzes Granulat	0,95	15,1	634	36 (D)	91	Seiten-Airbag
TPV 14-40D	schwarzes Granulat	0,94	15	580	42 (D)	96	Radkappe
		ASTM D-792	ASTM D-412	ASTM D-412	ASTM D-2240	ASTM D-624	-